



POLINIT ŚNIEŻNA BIEL

Farba emulsyjna fasadowa



Zakres stosowania:

Farba emulsyjna POLINIT przeznaczona jest do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń.

Główne cechy:

- odporna na szorowanie
- wydajna – do 8 m²/l fasady
- odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV
- na zewnątrz, do wewnątrz

Kolor	śnieżna biel
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	3000÷7000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,500
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 2
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	do fasad: Wałek Polyamide z podkładką piankową, Wałek Owcza wełna extra, Wałek Owcza wełna do wewnątrz: Wałek Microfibre
Wydajność przy jednej warstwie	- do 12 m ² /l – ściany wewnętrzne - do 8 m ² /l – fasady przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Ściany wewnętrzne:
 - świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral
 - do wyrównania chłoności podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Fasady:
 - świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłoności zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat lub Akrogrunt marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.
- W razie pożknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-014

Atesty: Posiada higieniczny PZH

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)

zgodna z PN-C-81913, zgodna z PN-EN-13300, zgodna z PN-EN-1062-1

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 3L, 5L, 10L, 15L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o



PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław

tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekoral.pl