

Nr kat.
673

Sopro HPS 673


HaftPrimer S

Preparat gruntujący do podłoży niechłonnych



Nie zawierający rozpuszczalników, jasnoszary, zawierający piasek kwarcowy, specjalny preparat gruntujący na bazie dyspersji polimerowej do przygotowania zwartych, gładkich i niechłonnych podłoży przed szpachlowaniem i układaniem płyt i płytek.

- Produkt gotowy do użycia, szybkowiążący
- Doskonały do prac renowacyjnych i modernizacyjnych
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Do stosowania w przemyśle stoczniovym
- Bez rozpuszczalników
- Bardzo wydajny
- O bardzo niskiej emisji EC1^{PLUS}
- Na ściany i podłogi
- W pomieszczeniach i na zewnątrz



Zastosowanie

Do przygotowania zwartych, gładkich podłoży o zamkniętych porach w celu zwiększenia przyczepności szpachli i klejów. Ponadto preparat gruntujący **Sopro HPS 673** nie dopuszcza do powstawania niepożądanych reakcji chemicznych między organicznymi pozostałościami PCV, wykładzinami dywanowymi, parkietem i klejami z hydraulicznie wiążącymi szpachlami i zaprawami klejowymi.

Stosowany na drewniane materiały budowlane preparat gruntujący **Sopro HPS 673** zapobiega pęcznieniu podłoża. Powłoka z preparatu **Sopro HPS 673** tworzy łatwe do obróbki podłoże.

Podłoża

Gładkie i niechłonne podłoża, jak np.: stare okładziny z płytek ceramicznych, lastrico, płyt betonowych i z kamienia naturalnego; nie obsypane piaskiem jastrychy z lanego asfaltu oraz płyty asfaltowe, jastrychy magnezjowe, niechłonne beton; podłoża drewniane np. płyty wiórowe i szlifowany parkiet. Stare, mocno trzymające się podłoża, twarde wykładziny z PCV i linoleum, lakiery do betonu i jastrychów, pozostałości klejów do PCV i wykładzin dywanowych lub parkietów.

Czas schnięcia

1-2 godziny

Dane czasowe

Dotyczą normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Temperatura stosowania

Od +5 °C

Zużycie

Ok. 150 g/m² w zależności od właściwości podłoża

Kolor

Jasnoszary

Narzędzia

Wałek z wełny owczej, wałek z pianki, kielnia do wygładzania, pędzel

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy

Składowanie

W oryginalnym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji; chronić przed mrozem

Opakowania

Wiadro 10 kg, 5 kg i 3 kg, pojemnik 1 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być trwałe, nośne, nie odkształcające się, suche, czyste oraz pozbawione zabrudzeń, olejów, wosku, kurzu i luźnych części.
Obowiązują branżowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogólnie uznane zasady techniki budowlanej.

Sposób użycia

Preparat wymieszać przed użyciem i nakładać cienką, równomierną warstwą przy pomocy pędzla, wałka lub kielni. Nakładać niewielkie ilości materiału tak, aby nie tworzyły się kałuże. Natychmiast po całkowitym wyschnięciu preparatu mogą być prowadzone dalsze prace. Preparatu gruntującego **Sopro HPS 673** nie należy rozcieńczać.

Uwaga:

Nie stosować w obszarach podwodnych!

Certyfikaty

Niemieckie dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym jako produkt systemowy z produktami **Sopro FKM XL** i **Sopro FEP**: nr homologacji MED 118.222 (ściana) i 124.096 (podłoga), nr homologacji USCG 164.112/EC0736/118.222 (ściana) i 164.117/EC0736/124.096 (podłoga); niemieckie dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym jako produkt systemowy z produktami **Sopro FAS 551**, **Sopro FKM XL**, **SoproDur HF 8**: nr homologacji MED 124.098, nr homologacji USCG 164.117/EC0736/124.098 (podłoga).

Instytut Badawczy TFI Aachen: EC1^{PLUS} bardzo niska emisja^{PLUS} zgodnie z EMICODE wg GEV

Wskazówki BHP

Oznakowanie: Znak: - nie jest wymagany

Składniki niebezpieczne: brak

Zwroty zagrożenia: brak

Zwroty bezpieczeństwa (zwroty S)

S 2 chronić przed dziećmi

S 46 w razie pożegnienia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Inne napisy: Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego **Działu Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.

Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 22, 22 335 23 58
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogińska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Sitkówka/Nowiny tel. 602 444 491

www.sopro.pl