



Karta Techniczna

Data wydania: luty 2019

DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT[®]

Zakres stosowania

Produkt stosowany jest do konserwacji drewna budowlanego, drewna rekreacyjnego (np. ogrody, place zabaw) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę i głęboki rozkład drewna oraz przed owadami - szkodnikami technicznymi drewna. Przeznaczony do ochrony drewna zgodnie z wymogami dla II i III* klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z gruntem i wodą.

Główne zalety produktu

- *nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt
- pełna ochrona biologiczna drewna (grzyby niszczące drewno, sinizna, owady - szkodniki drewna)
- głęboko penetrujący impregnat* - podkład pod wyroby nawierzchniowe (emalie, lakiery, lakierobejce)
- zwiększa przyczepność i wydajność wyrobów nawierzchniowych
- reguluje wilgotność drewna
- do surowego drewna

*Produkt nie stanowi warstwy finalnej

Kolory

bezbardwy

Wydajność

Należy nałożyć powłokę produktu tak, aby osiągnąć dawkę 150-160 ml/m² powierzchni drewna.

Rekomendowana ilość warstw

1-2

Metoda malowania

pędzel

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 750 g/l.

Parametry techniczne	Wartość
Ilość warstw	1 – 2
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	8
Czas schnięcia, [h] / nakładanie warstwy wykończeniowej, [h]	8/24

- Przygotowanie podłoża** Drewno przeszlifować papierem ściernym lub strugiem aż do zdrowego, czystego drewna. Wszelkie powłoki dekoracyjne usunąć do surowego drewna. Następnie powierzchnię odpylić i oczyścić. Impregnowane drewno powinno być suche i nie może być zamrożone.
- Impregnowanie** Dokładnie wymieszać przed użyciem. Obficie nakładać produkt w postaci handlowej (bez rozcieńczania) pędzlem. Nanosić 150-160 ml/m² impregnatu (1-2 warstwy). Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz produktu powinna wynosić od +10 do + 30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80%.
- Warunki aplikacji** Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +10°C do +25°C
- Informacje dodatkowe** Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od promieni słonecznych; w suchym; chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać i transportować w temperaturze od 0 °C do +30 °C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia gleby i wody.
Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Data ważności i warunki przechowywania** 24 miesiące od daty produkcji
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od 0°C do +30°C.
- Użytkowanie** Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl
- Rozcieńczalnik** EKO-1
- Atesty** Wyrób posiada atest higieniczny
Pozwolenie nr 6436/15 na obrót produktem biobójczym
- Wskazówki BHP i Ppoż.** Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl
- Opakowania handlowe** 0,7L; 2,5L; 4,5L; 9L; 18L