



KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

EMALIA ANTYKOROZYJNA bezpośrednio na rdzę

Zakres stosowania:

Emalia antykorozyjna przeznaczona jest do malowania przedmiotów stalowych i żeliwnych oraz elementów konstrukcji stalowych bez konieczności wcześniejszego stosowania farb gruntujących i podkładowych. Polecana jest do wymalowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Główne cechy:

- ⇒ **Bez gruntu, bez podkładu**
- ⇒ **Łatwa w użyciu**
- ⇒ **Doskonała przyczepność do podłoża**
- ⇒ **Długotrwały efekt malowania**

Kolor	8 kolorów gotowych (efekt młotkowy, metaliczny) 6 kolorów gotowych (połysk)
Wygląd powłoki	metalik, połysk, efekt młotkowy
Lepkość , Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	500 ÷ 5000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	0,910 ÷ 1,210
Ilość warstw	2-3
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 6), [h]	24
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 1-2 lub po 24
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 9 m ² /l



Rozcieńczalnik

do wyrobów ftalowych ogólnego
stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże stalowe i żeliwne należy starannie oczyścić poprzez usunięcie olejów, smarów, pyłów, luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego lub narzędzi mechanicznych.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękań i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby zaleca się rozcieńczenie wyrobu rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania (max 3% wag.).
- Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej zalecamy nakładanie 2-3 warstw. Kolejną warstwę możesz nanosić pomiędzy 1 a 2 godziną od nałożenia poprzedniej lub po upływie 24 h.

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-SKDP-005
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	24.30.12-29.00
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



strona 3

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR) 600g/l (2007)/ 500g/l (2010). Produkt ten zawiera max. 500 g/l .

Opakowanie handlowe 0,25L, 0,8L
