

Nr kat.
263

Sopro GP 263

Grunt głęboko penetrujący



Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, podkład gruntujący na bazie żywicy syntetycznej do podłogi o dużej i zróżnicowanej chłonności.

- Szybkoschnący
- Wysoka zdolność penetracji
- Nadaje się na podłogi ogrzewane
- Na ściany i podłogi
- W pomieszczeniach i na zewnątrz



Zastosowanie	Grunt Sopro GP 263 redukuje zdolności chłonne i niweluje zróżnicowaną chłonność podłoża. Wzmacnia piaszczące powierzchnie i wiąże luźne cząstki. Grunt głęboko penetrujący Sopro GP 263 poprawia przyczepność kontaktową uszczelnień, zapraw klejowych, powłok malarskich i tapet do podłoża. Również do stosowania na podłogi ogrzewane.
Właściwe podłoża	Chłonne podłoża, jak beton, beton porowaty, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur, jastrych cementowy, jastrych cementowo-wapienny, jastrych magnezjowy.
Kolor	Jasnoniebieski, po wyschnięciu transparentny
Czas schnięcia	5-10 minut w temperaturze + 23 °C, ok. 15 minut w temperaturze + 5 °C;
Dane czasowe	Dotyczą normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.
Temperatura stosowania	Od +5 °C do maks. + 30 °C (podłoże, materiał, powietrze)
Zużycie	Ok. 100 g/m ² w zależności od chłonności
Narzędzia	Wałek malarski futrzany, wałek piankowy, pędzel, ławkowiec
Czyszczenie narzędzi	Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy
Składowanie	W pomieszczeniach chłodnych, szczelnie zamknięte, 24 miesiące od daty produkcji; chronić przed mrozem.
Opakowania	Pojemnik 1 kg, kanister 5 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, nośne, pozbawione pęknięć, nie odkształcające się oraz pozbawione materiałów zmniejszających przyczepność (tj. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, pozostałości lakierów i farb). Istniejące rysy w jastrychu wypełnić żywicą **Sopro GH 564**.

Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane. Wykonane przy użyciu **Sopro Rapidur® B1** jastrychy są gotowe do układania płytek po 12 h. Tradycyjne jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche (wilgotność $\leq 2,0\%$ wag.). Podgrzewane jastrychy cementowe i cementowo-wapienne przed rozpoczęciem układania płytek muszą zostać odpowiednio wygrzane i wystudzone (protokół grzewczy), ewentualnie wygrzane aż będą gotowe do pokrycia.

Obowiązują branżowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogólnie uznane zasady techniki budowlanej.

Sposób użycia

Przed użyciem preparat wymieszać, względnie nim wstrząsnąć, następnie nanieść na przygotowane podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca, w postaci nie rozcieńczonej.

Nałożyć tylko taką ilość materiału, która zostanie wchłonięta przez podłoże, a na powierzchni nie utworzą się kałuże.

Po całkowitym wyschnięciu gruntu można wykonywać następne prace.

Pod powłoki malarskie i tapety stosować rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

Wskazówki BHP

Oznakowanie: Znak: - nie jest wymagany

Składniki niebezpieczne: brak

Zwroty zagrożenia (zwroty R): brak

Zwroty bezpieczeństwa (zwroty S):

S 2 chronić przed dziećmi

S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Inne napisy: Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego **Działu Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum

ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 22
fax 0/22 335 23 23

Sprzedaż Południe

ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo Techniczne

Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Rybnik tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl