



POLINIT KOLOR hydrofobowa farba fasadowa z dodatkiem silikonu



Zakres stosowania:

Hydrofobowa farba emulsyjna POLINIT przeznaczona jest do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnętrznych pomieszczeń.

Główne cechy:

- hydrofobowa i elastyczna
- odporna na szorowanie klasa 2 wg PN-EN 13300
- wydajna – do 8 m²/l fasady, do 12m²/l ściany wewnętrzne
- odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV
- dwu zadaniowa

pomieszczeń.

Kolor	25 kolorów
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	3000÷7000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,500
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 2
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Pro Gold	do fasad: Wałek Polyamide z podkładką piankową, Wałek Owcza Wełna do wnętrz: Wałek Microfibre, pędzel płaski
Wydajność przy jednej warstwie	- do 12 m ² /l – ściany wewnętrzne - do 8 m ² /l – fasady przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Ściany wewnętrzne:
 - świeże tynki i podłoża silnie chłonna wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral
 - do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
 - uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral
- Fasady:
 - podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych)
 - świeże tynki i podłoża silnie chłonna wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % obj.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-014

Atesty: Posiada higieniczny PZH

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-C-81914, zgodna z PN-EN-13300, zgodna z PN-EN-1062-1

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Temperatura przechowywania: 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 5L, 10L



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o

